

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-01
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STROKED O GRAFIADO	N ° de Páginas: 3

1. DESCRIPCIÓN

El STROKED®, es un material rústico, a base de marmolinas finas con granulometrías no superiores a 24 micrones, partículas de cuarzo y adherentes acrílicos que hacen el producto lavable con agua, jabón y cepillo plástico, es impermeable y con colores estables a la luz y al tiempo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Humedad: 13.0 – 16.0.

Tiempo de secamiento: 2 horas al tacto a medio ambiente.

Adquiere su resistencia total a los 27 días de aplicado.

3. USOS

Para fachadas, patios, culatas, zonas comunes, recubrimiento de láminas de eternit, poliestireno expandido, madera, hierro y aluminio.

4. APLICACIÓN

- Raspe o rasquetee el muro con un platacho de madera al cual se le haya adherido una lija de esmeril número 36 o con un pedazo o retal de baldosa de cemento.
- Barra el muro y el área de trabajo.
- Aplique Base Spack y deje secar de un día para otro.
- Su aplicación se hace con llana metálica y espátula, herramientas similares a las usadas por los estucadores, se riega el producto con la llana metálica y la espátula, dejando una capa gruesa, luego con la misma herramienta se comienza a sacar dejando una capa del grosor del cuarzo que tiene, el material sobrante se devuelve a la cubeta de trabajo, para mezclarlo posteriormente con el restante de la cubeta.
- Se grafea o raya con un platacho de madera; en forma vertical cuando sea lluvia o diagonal cuando sea inclinado, para el tipo galleta se grafea primero verticalmente y luego horizontalmente.
- El platacho de grafear se debe estar limpiando constantemente con la espátula metálica, para evitar embotamiento de la parte plana del mismo.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-01
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STROKED O GRAFIADO	N ° de Páginas: 3

- Algunos aplicadores acostumbran hacer una segunda grafeada a fin de hacer más vistosas las líneas del acabado final.
- Una vez texturado se deja templar el material y se asienta con una llana acrílica o metálica, limpiándola con un trapo, carpeta o espuma húmeda escurrida.
- Los elementos de trabajo se lavan con abundante agua y se secan para evitar la oxidación.
- Sobre muros con pinturas viejas, debe rasparse o abusardarse al máximo y aplicar ESTUCO DE RELLENO® del color del grafiado, para lograr emparejar la superficie evitando usar la base.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Acondicione el producto con agua o con nuestra solución acrílica P-28 hasta darle la manejabilidad deseada.
- No aplique el material cuando el área de trabajar este húmeda o este recién repellido, esto ocasiona manchas en esa zona.
- El STROKED® es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual.
- En épocas de invierno es conveniente proteger los muros a trabajar por lo menos durante los tres días siguientes a su aplicación
- Es importante tener en cuenta, los cortes que se hagan en los muros a revestir, utilice la cinta de enmascarar para evitar traslapes que muestren un acabado final deforme en el muro trabajado.
- Es recomendable hacer muros completos, a pesar de que la cinta de enmascarar sirve para que dos superficies no se traslapen, hay muchas posibilidades que se den tonos diferentes.
- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.
- Si desea dar un tono semibrillante a los muros, se puede usar nuestro producto CRISTAL-SPACK®, aplicándolo con brocha o rodillo, al día siguiente de aplicado el STROKED®.
- Siempre adicionar la misma cantidad de agua o Solución Acrílica p-28® por cubeta de STROKED® para conservar el tono y la textura que da el material.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.	CODIGO : FTP-GC-01
	FICHA TÉCNICA	VERSION: 4
	STROKED O GRAFIADO	N ° de Páginas: 3

- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

Sobre muros repellados 3Kg por m²
Sobre bloques de cemento 4.5Kg por m²

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Puede mantenerse 12 meses en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco bajo techo, en arrumes no mayores de 3 cubetas.
Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.

8. PRESENTACION

El STROKED® se encuentra disponible en el mercado en cuñete de peso aproximado 30Kg, Caja de 25 Kg, cuñete de 2.5 Galones, en 1 Galón, y en ¼ galón.

Stroked o Grafiado es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335, o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021